

Tabella di resistenza chimica dei serbatoi in polietilene (PE) ad alcuni fluidi e reagenti.

Prodotto	23°	60°	Prodotto	23°	60°	Prodotto	23°	60°	Prodotto	23°	60°
Aceto	R	R	Amile cloruro	R	R	Ferro nitrato (ico)	R	R	Potassio persolfato	R	R
Acido acetico (10 %)	R	R	Ammoniaca (100 % gas)	R	R	Ferro sulfato (oso)	R	R	Potassio sulfato (conc.)	R	R
Acido acetico (50 %)	R	LR	Ammonio carbonato	R	R	Fosfato bisodico	R	R	Potassio solfito (conc.)	R	R
Acido arsenico (tutte le con.)	R	R	Ammonio cloruro (sol.Sat.)	R	R	Fosfato sodico (tri)	R	R	Potassio solfuro (conc.)	R	R
Acido ascorbico (10 %)	R	R	Ammonio fluoruro (sol. Sat.)	R	R	Fruttosio	R	R	Propilene dicloruro (100 %)	NR	NR
Acido benzoico (tutte le con.)	R	R	Ammonio idrato (10 %)	R	R	Furfurolo	NR	NR	Propilenglicole	R	R
Acido borico (tutte le con.)	R	R	Ammonio idrato (30 %)	R	R	Gasolio autotrazione *	R	R	Rame cianuro (sat.)	R	R
Acido bromidrico (50 %)	R	R	Ammonio nitrato (sol. Sat)	R	R	Gasolio uso domestico *	R	R	Rame cloruro (sat.)	R	R
Acido butirrico (tutte le con.)	NR	NR	Ammonio persolfato (sol.Sat)	R	R	Glicerina	R	R	Rame fluoruro (2 %)	R	R
Acido carbonico	R	R	Ammonio sulfato (sol. Sat.)	R	R	Glicol trietilenico	R	R	Rame nitrato (sat.)	R	R
Acido cianitrico	R	R	Anidride acetica	NR	NR	Glicole	R	R	Rame sulfato (sat.)	R	R
Acido citrico (sat.)	R	R	Anidride carbonica	R	R	Glicole etilenico	R	R	Resorcinolo	R	R
Acido cloridrico (gas secco)	R	R	Anilina	NR	NR	Glucosio	R	R	Salamoia	R	R
Acido cloridrico (tutte le con.)	R	R	Argento nitrato (sol.)	R	R	Idrocarburi aromatici	NR	NR	Sali di diazo	R	R
Acido clorosolfonico (100 %)	NR	NR	Aria	R	R	Idrochinone	R	R	Sidro	R	R
Acido diglicolico	R	R	Bario carbonato (sol. Sat.)	R	R	Idrogeno	R	R	Sodio acetato	R	R
Acido fluorborico	R	R	Bario cloruro (sol. Sat.)	R	R	Inchiostro	R	R	Sodio benzoato (35 %)	R	R
Acido fluoridrico (40 %)	R	R	Bario idrato	R	R	Iodio (sol. In KI)	LR	NR	Sodio bicarbonato	R	R
Acido fluoridrico (60 %)	R	R	Bario sulfato (sol. Sat.)	R	R	Latte	R	R	Sodio bichromato	R	R
Acido fluosilicico	R	LR	Bario sulfuro (sol. Sat.)	R	R	Liquidi di sviluppo fotografico	R	R	Sodio bisolfato	R	R
Acido fluosilicico (30 %)	R	R	Benzene	NR	NR	Lisciva (10 %)	R	R	Sodio bisolfito	R	R
Acido formico (tutte le con.)	R	R	Benzina	NR	NR	Lievito	R	R	Sodio borato	R	R
Acido fosforico (5-80 %)	R	-	Birra	R	R	Magnesio carbonato	R	R	Sodio bromuro	R	R
Acido gallico	R	R	Bismuto carbonato (sol. Sat.)	R	R	Magnesio cloruro	R	R	Sodio carbonato	R	R
Acido glicolico	R	R	Borace	R	R	Magnesio idrossido	R	R	Sodio cianuro	R	R
Acido ipocloroso	R	R	Boro trifluoruro	R	R	Magnesio nitrato	R	R	Sodio clorato	R	R
Acido nitrico (30 %)	R	R	Bromo (liquido)	NR	NR	Magnesio sulfato	R	R	Sodio cloruro	R	R
Acido nitrico (50 %)	R	LR	Butandiol (100 %)	R	R	Mercurio	R	R	Sodio ferri/ Cianuro	R	R
Acido nitrico (70 %)	R	LR	Butandiol (10 %)	R	R	Metilene cloruro (100%)	LR	NR	Sodio fluoruro	R	R
Acido nitrico (95 %)	NR	NR	Butandiol (50 %)	R	R	Nafta	LR	NR	Sodio idrossido	R	R
Acido ossalico	R	R	Butaliacetato	NR	NR	Naftalina	NR	NR	Sodio ipoclorito	R	R
Acido salicilico	R	R	Caffè	R	R	Nichel cloruro	R	R	Sodio nitrato	R	R
Acido selenico	R	R	Calcio bisolfito	R	R	Nichel nitrato	R	R	Sodio sulfato	R	R
Acido solfidico	R	R	Calcio carbonato(sol. Sat)	R	R	Nichel sulfato	R	R	Sodio solfito	R	R
Acido solforico(umante)	NR	NR	Calcio clorato (sol. Sat)	R	R	Nicotina (diluita)	R	R	Sodio sulfuro	R	R
Acido solforico (10 %)	R	R	Calcio cloruro (sol. Sat.)	R	R	Nitrobenzene	NR	LR	Solfuro di carbonio	NR	NR
Acido solforico (50 %)	R	R	Calcio Idrato (tutte le conc.)	R	R	n-Eptano	LR	LR	Soluzione sapone (tutte le conc.)	R	R
Acido solforico (70 %)	R	LR									

GIURGOLA S.r.l.

Uffici e Amministrazione: Via Strasburgo 11 (Z.I. Galatina- Soleto) – 73010 Soleto (LE)

Sede Legale e C.P.: Via Pavia 36, C.P. 74 – 73013 Galatina (LE)

TEL. +39 0836 562826 – Fax +39 0836 568181 - Cell.+39 346 0469004

www.giurgola.com – email: info@giurgola.com

Cod. Fisc./Part. IVA n°IT03145400754 – Capitale I.V. € 10.845,45 Iscr.Reg.Trib. Lecce n° 5587 – CCIAA Lecce n° 110828



GIURGOLA
SERBATOI

2

Prodotto	23°	60°								
Acido solforico (80 %)	R	NR	Calcio nitrato (50 %)	R	R	n-Ottano	R	R	Soluzione per fotografia	R R
Acido solforico (96 %)	LR	NR	Calcio ossido (sol. Sat.)	R	R	Oli minerali	R	LR	Soluzione per placcat. Argento	R R
Acido solforico (98 %)	LR	NR	Calcio sulfato	R	R	Olio di canfora	LR	NR	Soluzione per placcat. Cadmio	R R
Acido solforoso	R	R	Carbonio tetrachloruro	LR	NR	Olio di cotone	R	R	Soluzioni per placcat. Nichel	R R
Acido stearico	R	R	Cloro liquido	NR	NR	Olio di mais	R	R	Soluzioni per placcat. Oro	R R
Acido tannico	R	R	Cloro (100 % gas secco)	LR	NR	Olio di ricino (tutte le con.)	R	R	Soluzioni per placcat. Ottone	R R
Acqua	R	R	Clorobenzene	NR	NR	Olio d'oliva	R	NR	Soluzioni per placcat. Piombo	R R
Acqua di cloro (sol. Sat. 2%)	R	R	Cloroformio	LR	NR	Ossido di carbonio (tutte le con)	R	R	Soluzioni per placcat. Rame	R R
Acqua di mare	R	R	Concentrati di cola	R	R	Percloretilene	NR	NR	Soluzioni per placcat. Stagno	R R
Acqua regia	NR	NR	Destrina	R	R	Piombo acetato	R	R	Soluzioni per placcat. Zinco	R R
Acquaragia	LR	LR	Destrosio	R	R	Piombo nitrato	R	R	Stagno cloruro (ico)	R R
Agenti bagnanti	R	R	Destrosio (sol. Acquosa sat.)	R	R	Piridina	R	R	Stagno cloruro (oso)	R R
Alcool amilico	R	R	Detergenti sintetici	R	R	Polpa di frutta	R	R	Tetraidrofurano	LR NR
Alcool butilico	R	R	Dibutilftalato	LR	LR	Potassio bicarbonato	R	R	Titanio tetrachloruro	NR NR
Alcool da olio di cocco	RR	R	Dicoloro etano	NR	NR	Potassio bromuro	R	R	Toluene	LR LR
Alcool etilico	R	R	Diclorobenzene (orto e para)	NR	NR	Potassio carbonato	R	R	Tricloro etilene	NR NR
Alcool etilico (35 %)	R	R	Wdietilchetone	LR	LR	Potassio cianuro	R	R	Urea (30 %)	R R
Alcool furfuralico	LR	LR	Dietilen glicole	R	R	Potassio clorato	R	R	Vaniglia	R R
Alcool metillico (100 %)	R	R	Dimetilammina	NR	NR	Potassio cloruro	R	R	Vini	R R
Alcool propargilico	R	R	Emulsionanti per fotografia	R	R	Potassio cromato (40 %)	R	R	Wiskey	R R
Alcool propilico	R	R	Esaclorobenzene	R	R	Potassio dicromato (40%)	R	R	Xilene	NR NR
Aleide acetica	LR	NR	Esanolo (terziario)	R	R	Potassio esacianoferato II	R	R	Zinco bromuro	R R
Allume (tutti i tipi)	R	R	Etere etilico	NR	NR	Potassio esacianoferato III	R	R	Zinco carbonato	R R
Alluminio cloruro (tutte le con)	R	R	Etil acetato	LR	NR	Potassio fluoruro	R	R	Zinco cloruro	R R
Alluminio floruro (tutte le con)	R	R	Etil benzene	NR	NR	Potassio idrossido (conc)	R	R	Zinco ossido	R R
Alluminio solfato (tutte le con)	R	R	Etil cloruro	NR	NR	Potassio nitrato	R	R	Zinco sulfato	R R
Amido (soluzione satura)	R	R	Ferro cloruro (ico)	R	R	Potassio perclorato (10%)	R	R	Zinco stearato	R R
Amile acetato	NR	NR	Ferro cloruro (oso)	R	R	Potassio permanganato (20%)	R	R		

R = Resistente

LR = Limitata resistenza

NR = Non resistente

Per ulteriori informazioni contattare i ns. uffici commerciali.

Alcuni degli agenti indicati potrebbero richiedere attacchi e guarnizioni particolari.

NB: per utilizzi con liquidi diversi dall'acqua, tenere conto delle eventuali differenze di peso specifico.

Vi informiamo che non si rilasciano certificazioni per uso diverso da acqua e alimenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto è da verificarsi a cura e responsabilità dell'utilizzatore.

***I serbatoi non hanno l'omologazione dei VVF per il contenimento del gasolio.**

GIURGOLA S.r.l.

Uffici e Amministrazione: Via Strasburgo 11 (Z.I. Galatina- Soleto) – 73010 Soleto (LE)

Sede Legale e C.P.: Via Pavia 36, C.P. 74 – 73013 Galatina (LE)

TEL. +39 0836 562826 – Fax +39 0836 568181 - Cell.+39 346 0469004

www.giurgola.com – email: info@giurgola.com

Cod. Fisc./Part. IVA n°IT03145400754 – Capitale I.V. € 10.845,45 Iscr.Reg.Trib. Lecce n° 5587 – CCIAA Lecce n° 110828